



KASKI

KASKI LASIT

TUOTEKORTTI

Voit vaikuttaa Kaskipuun monipuolisilla lasivaihtoehtoilla merkittävästi energian kulutukseen sekä viihtyisyyteen.





KASKI LASIT

Pinnoittamattoman lasin * läpäisyarvot	Vakiolasituksen läpäisyarvot	Auringonsuoja- lasituksen läpäisyarvot	Harmaan auringsuojalasin läpäisyarvot
UV-säteilyn läpäisy n. 43%	UV-säteilyn läpäisy n. 25%	UV-säteilyn läpäisy n. 11 %	UV-säteilyn läpäisy n. 12 %
Aurinkoenergian kokonaisläpäisy n. 71%	Aurinkoenergian kokonaisläpäisy n. 55%	Aurinkoenergian koko- naisläpäisy n. 38 % (MEKASSA 35 %)	Aurinkoenergian koko- naisläpäisy n. 37 %
Valon läpäisy 75%	Valon läpäisy 73%	Valon läpäisy 65 %	Valon läpäisy 46 %


UV-säteilyn läpäisy

- suurin osa haitallisesta UV-säteilystä heijastuu takaisin
- sisustusmateriaalien haalistuminen ja haurastuminen vähenee oleellisesti

Aurinkoenergian kokonaisläpäisy

- suurin osa valosta läpäisee lasin
- huoneisto on kirkas ja viihtyisä
- ei aiheuta haitallisia heijastuksia tai vääristymiä

Valon läpäisy



* Kirkkaat pinnoittamattomat lasit
Esim. MSE- ja MSK-ikkunat